

Desember 2015

FDV DOKUMENTASJON FOR LIMTRE FRA SØRLAMINERING A/S

Prosjekt:

1. Produkttype:

Standard limtre i furu og trykkimpregnert furu i fasthetsklasse GL 30c.

2. Materialspesifikasjon:

Trelast: Furu i styrkeklasse T22 og T15 for maskinsortert.

Lim: Akzo Nobel Cascomin 1247 med herder 2526.

Beis: Ikke behandlet med beis.

3. Vedlikehold:

Limtre montert innendørs trenger i prinsippet ingen vedlikehold, men generelt bør en unngå å utsette limtre for høy fuktighet og en påfølgende hurtig uttørking.

Limtre benyttet utendørs krever i likhet med annet treverk overflatebehandling så raskt som mulig, som f.eks. maling eller beis. I tillegg anbefales jevnlig tilsyn og etterbehandling ved behov.